

KAIFLEX-ERIKOISLIIMA | YLEISKATSAUS

Tuote	<i>kaiflex</i> SPECIAL ADHESIVE 414	<i>kaiflex</i> SPECIAL ADHESIVE 415	<i>kaiflex</i> SPECIAL ADHESIVE 494 HHF	<i>kaiflex</i> SPECIAL ADHESIVE 515 ECO	<i>kaiflex</i> SPECIAL ADHESIVE EPDM
Vaatus	Tavanomainen käyttö	Alhaista savunmuodostusta edellyttävä käyttö	Käyttö ilman halogeenia	Käyttö ilman liuotetta	Käyttö korkeissa lämpötiloissa
Materiaalin tiedot	polykloropreenipohjainen, ei sisällä tolueenia	polykloropreenipohjainen, ei sisällä tolueenia	polyuretaanipohjainen, ei sisällä heksaania eikä halogeenia, geelimäinen, tiksotrooppinen	polymeeridispersiopohjainen, ei sisällä liuotetta	polykloropreenipohjainen, ei sisällä tolueenia
Soveltuu (materiaalille)	Kaiflex FEF -eristysmateriaali Ei: Kaiflex EPDMplus	Kaiflex FEF -eristysmateriaali, erityisesti KaiCene-teknologiaa käyttävät järjestelmät (Kaiflex KKplus s1 -putki, Kaiflex KKplus s2 -levy, Kaiflex LS -levy) Ei: Kaiflex EPDMplus	Kaiflex FEF -eristysmateriaali, erityisesti halogeeniton materiaali: (Kaiflex HFplus s2, Kaiflex-kiskojärjestelmä) Ei: Kaiflex EPDMplus	Kaiflex FEF -eristysmateriaali Ei: Kaiflex EPDMplus	Kaiflex EPDMplus
Soveltuu (käyttötarkoitukseen/pinnalle)	Metallipinnat Ei: Asfaltti, bitumi tai lyijymönjamaali	Metallipinnat Ei: Asfaltti, bitumi tai lyijymönjamaali	Metallipinnat Ei: Asfaltti, bitumi tai lyijymönjamaali	Metallipinnat Ei: Asfaltti, bitumi tai lyijymönjamaali	Huokoiset pinnat
Väri	kellanpunainen	punertava	väritön ja läpikuultamaton	beige	kellanpunainen
Käyttölämpötila	-50 °C – +110 °C	-50 °C – +130 °C	-50 °C – +80 °C	-30 °C – +85 °C	-50 °C – +150 °C
Käsittelyolosuhteet ⁽¹⁾	0 °C – +40 °C	+5 – +40 °C	5 °C – +40 °C	+20 °C – +25 °C	+5 °C – +40 °C
Haihdutusaika ⁽²⁾	4–8 minuuttia	4–8 minuuttia	4–8 minuuttia	20–40 minuuttia	4–8 minuuttia
Kuivumisaika ⁽²⁾	36 tuntia	36 tuntia	36 tuntia	48 tuntia	36 tuntia
Säilyvyysaika ⁽³⁾	12 kuukautta	12 kuukautta	12 kuukautta	12 kuukautta	12 kuukautta
Kestävä rakentaminen	Soveltuu BNB/DGNB- ja BREEAM-järjestelmiin	Soveltuu BNB/DGNB- ja BREEAM-järjestelmiin	LEED v4 -sertifioitu, Soveltuu BNB/DGNB- ja BREEAM-järjestelmiin	LEED v4 -sertifioitu, Soveltuu BNB/DGNB- ja BREEAM-järjestelmiin	Soveltuu BNB/DGNB- ja BREEAM-järjestelmiin

Huomautus (1) Ihanteellisissa olosuhteissa, erityisesti ilmankosteus < 85 %.

Huomautus (2) Ihanteellisissa olosuhteissa, erityisesti ilmankosteus < 85 %, ympäristön lämpötila +20 °C.

Huomautus (3) Säilytettäessä avaamattomana ihanteellisissa olosuhteissa, erityisesti kuivassa ja viileässä ja jäätymiseltä suojattuna.

Kaikki arvot perustuvat tyypillisissä käyttöolosuhteissa saatuihin tuloksiin. Näiden eritelmien vastaanottajan on varmistettava Kaimannilta etukäteen, vastaavatko tietyt arvot aiotun käyttökohdetta koskevat eritelmit.

© Kaimann GmbH | Sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.