



Tuoteinfo

Päivitetty: 06.06.2023

Tulostettu: 10.11.2023

Finnsco Pro-Line® PU-vaaho pistooli 750 ml

Tuotekuvaus

- Rakenteiden eristämiseen ja saumaukseen
- Eristää lämmöltä ja kylmältä
- Ympärivuotiseen käyttöön ilmanlämpötilassa -10 °C...+30 °C
- Kuivuu ilman ja rakenteiden kosteuden vaikutuksesta
- Tarttuu hyvin mm. betoniin, tiileen, rappaukseen, puuhun, metalliin, rakennusmuoveihin, eristemateriaaleihin, kuten polystyreeni, joustavat PU-eristeet ja PVC-muovit
- Lämpötilankesto kuivuttuaan -50°C...+90°C
- Mukana kertakäyttösuojakäsineet
- Varastointiaika 18 kk

Tekniset tiedot

- Tartunta-aika (TM 1014): 6-10 min
- Leikattavissa (TM 1005): <30 min
- Täysin kuivunut sauma 3 x 5 cm +23 °C lämpötilassa: <8 h
- Täysin kuivunut sauma 3 x 5 cm -5 °C lämpötilassa: <24 h
- Kovettumispaine (TM 1009, kostutetut pinnat): <3,5 kPa
- Laajentuminen (TM 1010): <80 %
- Sauman tiheys 3 x 10 cm (WGM106): 15-19 kg/m³
- Mittapysyvyys (TM 1004): <8 %
- Lämpötilankesto kuivuneena: -50...+90 °C
- Paloluokka kuivuneena (DIN 4102-1): B3
- Vetolujuus / venymä (TM 1018, kuivat pinnat): >85 kPa / 17 %
- Vetolujuus / venymä (TM 1018, kosteat pinnat): >70 kPa / 17 %
- Puristusvoima (TM 1011, kostutetut pinnat): >30 kPa
- Leikkauslujuus (TM 1012, kostutetut pinnat): >40 kPa
- Lämmönjohtokyky (EN 12667, TM 1020): 0,03 W/(m·K)
- Äänenvaimennusindeksi R_{st,w} (EN ISO 10140): 62 dB
- Vesihöyryn läpäisevyys (EN 12086): <0,06 mg/(m·h·Pa)
- Vaahdontuotto (TM 1003) 750 ml:n pullolla: 56 L

Mitta-arvot on saatu +23 °C:ssa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa, ellei toisin mainita. Nämä arvot voivat vaihdella riippuen ympäristötekijöistä, kuten lämpötilasta, kosteudesta ja alustatyypistä.

Käyttökohteet

- Saumaukset ja tiivistykset, joissa vaaditaan joustavuutta eritykseltä
- Ikkuna- ja ovikarmien tiivistys
- Seinä-, katto-, ja lattialiitoksien tiivistys
- Äänieristyksen parantaminen rakenteissa ja rakenteiden saumoissa
- Läpivientien täyttäminen ja tiivistys

Käyttöohjeet

HUOM! 24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan. Työnantajan on varmistettava, että di-isosyanaatin käyttäjät ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Di-isosyanaatteja koskeva rajoitus ja sen perustelut on annettu komission asetuksessa [\(EU\) 2020/1149](#). Tämä asetus ei koske kuluttajia.



1. Käytä purkkiin sopivaa pistoolia.
2. Pintojen tulee olla puhtaat ja rasvattomat.
3. Suihkuta eristettävät pinnat kosteiksi vedellä.
4. Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä.
5. Irroita suojus ja ruuvaa pistooli kiinni pitämällä purkki ylösalaisin.
6. Älä ylitäytä saumaa, sillä vaahto paisuu.
7. Vaahto tarttuu 6 min. ajan.
8. Voidaan leikata 30 min. kuluttua.
9. Suojaa silmät, käytä työkäsineitä ja työvaatteita.
10. Suojaa muut pinnat ja kalusteet paperilla tai muovilla.
11. Tuore vaahto voidaan poistaa PU-vaahtopuhdistajalla, tinnerillä tai asetonilla.
12. Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata veitsellä.
13. Säilytä pistooli purkkiin kiinnitettynä ja suljettuna.
14. Irroita tyhjä purkki aina varovasti ja tarvittaessa napauta kevyesti adapteria.
15. Adapterin pään voi rasvata vaseliinilla välttääkseen jumittumisen

Levitettävän sauman paksuus max. 5 cm.

Asennuslämpötila:

- tuotelämpötila +5...+25 °C, paras lopputulos +20 °C:ssa
- ilmanlämpötila -10...+30 °C

Tuote voidaan lämmittää vedellä tai ilmalla ennen käyttöä (maks. 30 °C).

Kosketuskuiva 6-10 min.

Voidaan leikata 30 min. kuluttua.

Täysin kovettunut 8 h (3x5 cm (+23 °C)).

Riittoisuus n. 56 litraa.

Varastointiaika 18 kk, katso valmistuspäivämäärä pullon pohjasta.

Tuotekoodi

FP3036750PIS

Pakkauskoko

12 kpl/ltk

EAN-koodi

6430020291593

LVI-numero

3267816

FINNSCO OY

p. 020 1551 800

finnsco@finnsco.fi

www.finnsco.fi