

Roth Compact® FLEX FIX Installation



Roth Compact® FLEX FIX

(FI) Kuvaus

Roth Compact® FLEX FIX on sementtipohjainen ja nopeasti kovettuva kiinnityslaasti. Se takaa kestävän tartunta- ja liimapinnan Roth Compact® ja Roth ClimaComfort-järjestelmän asennuksissa.

Käyttöalue

Roth Compact® FLEX FIX on kehitetty erityisesti käytettäväksi Roth Compact®-järjestelmän asennuksissa, ja se tarttuu hyvin sekä paineenkestävään EPS-eristeeseen että alumiiniin. Roth Compact® FLEX FIX-liimaa käytetään sekä levyjen kiinnittämiseen alustaan, että laattojen liimaamiseen levyn päälle. Roth Compact® FLEX FIX on myös tarkoitettu keraamisten laattojen kiinnittämiseen muihin alustoihin, kun halutaan hyvää joustavuutta.

Käyttöohjeet

Alustan valmistelut: alustassa ei saa olla irtonaista roskaa, pölyä, rasvaa tms. Mikäli alusta on vähänkin rasvainen, rasva tulee poistaa laimennetulla salmiakkiliuoksella tai denaturoidulla etanolilla.

Sekoitus

Laita ensin sekoitusastiaan puhdasta vettä, n. 6 litraa vettä 25 kiloon Roth Compact® FLEX FIX-liimajauhetta. Liima sekoitetaan hitaasti pyörivällä sekoitusvispilällä. Liima sekoitetaan n. 2 minuuttia, jotta saadaan tasainen massa. Massan annetaan vetäytyä 3 - 5 minuuttia. Massan koostumusta voidaan muuttaa haluttaessa, mutta vettä saa olla enintään 6,6 litraa 25 kilon säkkiä kohti. Sekoitettun massan käyttöaika on n. 60 - 90 minuuttia. Älä lisää vettä, kun massa alkaa jähmettyä. Kylmänä vuodenaikana säkkien tulee olla käyttövaiheessa lähes huoneenlämpöisiä, tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää haaleaa (enin. +30°C) vettä.

Käyttö

Levitä liimaa hammastetun lastan sileällä puolella ja levitä liima kunnolla alustaan. Levitä liima aaltomaiseksi hammastettua lastaa käyttäen. Hammastuksen koko riippuu suositeltavasta liimamäärästä suhteessa laattojen kokoon. Roth Compact® FLEX FIX-liiman normaali työstöaika on 10 - 15 minuuttia. Korkea lämpötila ja/tai ilman alhainen suhteellinen kosteus voivat kuitenkin lyhentää työstöaikaa useita minuuotteja. Siksi on koko ajan valvottava, ettei liima kuivu pinnaltaan, kun laattoja asetetaan paikoilleen. Älä levitä liimaa kerrallaan liian suurelle alueelle. Työvälineet puhdistetaan vedellä.

Kuivumisaika (+20°C lämpötilassa)

Roth Compact® FLEX FIX-liimalla asennetulla lattialla voidaan kävellä ja se voidaan saumata 6 - 8 tunnin kuluttua (+18°C lämpötilassa).

Menekki

N. 4 kiloa/m² Roth Compact® FLEX FIX-levyn kummallekin puolelle.

Säilytys

Säilytettävä kuivassa ja käytettävä 2 vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä.

LVI-nro 2070669

Lisätietoja tarvittaessa: www.roth-finland.fi

(FI) VAROITUS

30 - 60% sementtiä.

Ärsyttää ihoa.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Älä hengitä pölyä.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, mikäli mahdollista, ja jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin.

Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Tuote kuuluu vaarallisiin jätteisiin. Se kuitenkin kovettuu muutamassa tunnissa veden lisäämisen jälkeen, eikä sitä enää tämän jälkeen lueta vaaralliseksi rakennusjätteeksi.

Sisältö/pakkaus viedään vaarallisen jätteen keräyspisteisiin tai jäteasemille alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita noudattaen.

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.**ROTH FINLAND Oy**

Sysimiehenkatu 12

10300 Karjaa

Puh. +358 (0) 19 440 330

Faksi +358 (0) 19 233 193

S-posti: service@roth-finland.fi

roth-finland.fi

facebook.com/RothFinland