

Roth Compact® FLEX FIX

Kuvaus

Roth Compact® FLEX FIX on sementtipohjainen ja nopeasti kovettuva kiinnityslaasti, jota käytetään kiinnittämiseen sisätiloissa. Se tarttuu hyvin, sekä paineenkestävään EPS-eristeeseen, että alumiiniin Roth Compact® ja Clima Comfort-järjestelmän asennuksissa.

Tekniset tiedot

Sekoitusuhde:	6,0 - 6,6 litraa/25 kg
Sekoitus aika:	2 - 4 minuuttia
Menekki:	4 - 8 kg/m ²
Raekoko:	Enin. 0,5 mm
Hammastuksen koko:	6 x 13 mm - Hammastettu lasta 10 x 10 mm - Hammastettu lasta > 18 MPa
Puristuslujuus 28 vrk jälkeen:	
Kuivumisaika (kun +20°C, 50% ilmankosteus):	6 - 8 tuntia
Käyttölämpötila:	+10 ja +25°C välillä
Tartunta pintakäsiteltyyn betoniin:	> 1,5 MPa
Tartunta alumiiniin:	> 0,5 MPa
Työstöaika:	60 - 90 min
Laattojen säätöaika:	30 - 40 min
Kovettuminen alkaa:	10 - 15 min
NS-EN 12004:2007:	C2/S1

Juoksevuuden on oltava 155 - 165 mm (SS 923519).

Säilytys

Säilytettävä kuivassa. Käytettävä 24 kk sisällä valmistuspäivämäärästä.
LVI-nro 2070669

VAROITUS

30 - 60% sementtiä.
Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Älä hengitä pölyä.
Käytä suojakäsineitä /suojavaatetusta/suojalaseja/kasvosuojainta.
Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, mikäli mahdollista, ja jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin.
Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.



Tuote kuuluu vaarallisiin jätteisiin. Se kuitenkin kovettuu muutamassa tunnissa veden lisäämisen jälkeen, jolloin sitä ei enää lueta vaaralliseksi rakennusjätteeksi. Sisältö/pakkaus viedään vaarallisen jätteen keräyspisteisiin tai jäteasemille alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita noudattaen.

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.